

A JÓ MEGOLDÁS!

DarTech®

Antisztatikus Lágy PVC: Tulajdonságok, Technikai adatok!

Sűrűség	DIN 53479/A	1,21 g/cm ³ ±0,03
Töréspont	DIN EN 1876-2	ca. -35°C
Hőmérséklet min.	35.008/35.010	ca. -5°C
Hőmérséklet max.	35.008/35.010	ca. +60°C
Vízfelvétel	DIN 53472	0,1-1 %
Szakítószilárdság	ISO 527	≥360%
Húzószilárdság	ISO 527	≥18 MPa
Továbbszakítási szilárdság	DIN 53515	≥ 5 N/mm
Tűzvédelmi besorolás	DIN 53382/DIN 4102/B2	normál gyúlékonyság B2
Tűzállóság	DIN 53382/2/DIN 4102/B2	önkioltó
Tűzzel szembeni viselkedés	DIN 53382/2/DIN 4102/B2	Nem ég, nem parázslík
Fényáteresztő képesség		≥80%
UV állóság		stabilan UV álló
Hangszigetelés	DIN 52210	ca. 30 dBA
Shore A keménység	DIN 53505	79±3
Felületi ellenállás	IEC 93	ca. 9,3 x 10 ⁹ Ω
REACH megfelelés	Termékeink megfelelnek a Nr.1272/2008 európai parlamenti rendeletnek és a 2008. december 16-án közzétett irányelvnek.	

Ez a tanúsítvány a DarTech Kft. által készült, az eredeti, gyártó által kiadott tanúsítvány alapján.

DarTech Kft. 6762 SÁNDORFALVA

Gyöngyvirág u. 3

Tel: +36 20 231-8482;

E-mail: info@iparipvc.hu vagy dartechpvc@gmail.com vagy dartech.hu@gmail.com

DarTech Kft.
6762 Sándorfalva,
Gyöngyvirág u.3.
Adósz.: 24159713-2-06