

A JÓ MEGOLDÁS!

DarTech®

Tűzálló PVC szalag: Technikai adatok/tulajdonságok!

Sűrűség	DIN 53479/A	1,27 g/cm ³ ±0,03
Töréspont	DIN EN 1876-2	ca. -35°C
Hőmérséklet min.	35.008/35.010	ca. -5°C
Hőmérséklet max.	35.008/35.010	ca.+60°C
Vízfelvétel	DIN 53472	0,1%-1%
Szakítószilárdság	ISO 527	≥360%
Húzószilárdság	ISO 527	≥18 MPa
Továbbszakítási szilárdság	DIN 53515	≥5 N/mm
Tűzvédelmi besorolás	DIN 53382/DIN4102/B1	nehezen gyúlékony
Tűzállóság	DIN 53382/2/DIN4102/B1	önkioltó
Tűzzel szembeni viselkedés	DIN 53382/2/DIN4102/B1	nem ég, nem parázslík
Fényáteresztő képesség		≥80%
Hangszigetelés	DIN 52210	ca. 30dBa.
Shore A keménység (15mp nyomásnál)	DIN 53505	77±3
Felületi ellenállás	IEC93	6,5x10 ¹⁰ Ω
REACH Megfelelőség	Termékeink megfelelnek a Nr.1272/2008 európai parlamenti rendeletnek és a 2008. december 16-án közzétett irányelvnek.	

Ez a tanúsítvány a DarTech Kft. által készült, az eredeti tanúsítvány alapján.